

FACADE SYSTEM

2742

SANAČNÍ OMÍTKA



ODOLÁVÁ VLHKOSTI

Staré opět krásné

Paropropustný

Interiér: stěna + strop

Exteriér: stěna + strop

Pro ruční a strojní zpracování

Splňuje požadavky WTA

Pro sanaci silně zasoleného a vlhkého zdiva ve starých budovách.

Porézní: Ukládá soli ve své struktuře.

Vysoce paropropustná; Nezadržuje vodu a vlhkost.



Oblast použití

Pro vyrovnání podkladu při sanaci vlhkého zdiva.

Pro vysoce zasolené a vlhké konstrukce.

Pro vyrovnání velkých nerovností při sanaci vlhkého zdiva.

EN Norma

EN998-1, CS II, R

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY



Teplota pro zpracování °C (min.):

5

Teplota pro zpracování °C (max.):

30

Podmínky pro zpracování

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad navlhčit. Optimální podklad je sanační špric nebo sanační podkladní omítka Cemix. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody



Spotřeba vody/kg (min.)

0.24

Spotřeba vody/kg (max.)

0.28

Míchání



Doba míchání v min.

5

Rychlost otáčky/min.

800

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu zednickou lžící nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnajte nahrubo stahovací latí do požadované roviny. Po zavadnutí omítky pórovitě otevřete vhodným nástrojem. Minimální doba zrání omítky se uvažuje 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro štukovou omítku nebo konečnou povrchovou úpravu. Omítka nesmí zůstat v exteriéru dlouhodobě neošetřena (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy



Minimální tloušťka vrstvy v mm	15
Maximální tloušťka vrstvy v mm	25

Spotřeba



Spotřeba od:

1.05

Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m²/mm

Zpracovatelnost v min.



90

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umýt vodou. Zaschlé zbytky očistit mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna	1,2mm
Počet zmrazovacích cyklů	10
Pevnost v tlaku 28 dní v N/mm ²	5
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm ²	0.2
Tepelná vodivost v W(m.K)	0.36
Faktor difuze vodních par μ	12
Hustota Kg/m ³	1050
Hustota zatvrdlé malty Kg/m ³ od	1100

VARIANTY PRODUKTŮ

Pro trhy

Netto hmotnost Kg

Druh balení

GTIN (EAN)

Množství na paletě

Hmotnost na paletě Kg

Materiál obalu

Podmínky skladování

Skladovatelnost

CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
1	25
Silo	Pytel
	9005561100375
	48
	1200
Bez balení	PE
	
24	24

Druh balení

Silo

Pytel

Materiál obalu

Bez balení

PE

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu, Sladování v originálních uzavřených obalech

Uchovejte v suchu, Sladování v originálních uzavřených obalech

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Silo

Podmínky pro dovoz volně ložených směsí a strojního zařízení:

- přípojka – 400 V
- zásuvka dle typu strojního zařízení – kontinuální míchač – 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A)
- průřez přívodního vodiče – Cu 5 x 4 mm²
- přípojka vody – 3/4“

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 40 tun).

Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m.

Ostatní podmínky upravuje:

předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“

předávací protokol na mobilní zásobník (silo)

podnájemní smlouva na strojní zařízení

provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

Likvidace materiálu

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.

Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.

Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Rádi bychom zdůraznili, že údaje byly stanoveny v laboratoři nebo v praxi jako orientační hodnoty. Tyto údaje jsou v zásadě nezávazné a představují pouze informace, které slouží jako obecné údaje o výrobku a pokyny pro zpracování/aplikaci.

Vzhledem k různorodosti příslušných pracovních podmínek, používaných materiálů a podmínek na staveništi není samozřejmě možné postihnout všechny jednotlivé případy. Proto doporučujeme našim zákazníkům, aby si prováděli vzorky materiálu a v případě pochybností si vyžádali informace od našich technických zástupců.

Technické rady nebo informace, i když jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, jsou ve všech případech nezávazné, s výjimkou případů, kdy byla výslovně písemně zaručena specifická vhodnost nebo vlastnost pro smluvně definovaný účel.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Když je zveřejněno nové vydání technického listu, nahrazuje toto nové vydání předchozí technický list.