

FACADE SYSTEM

2743

SANAČNÍ ŠTUK



SANACE VLHKÝCH ZDÍ

Staré opět krásné

Paropropustný

Interiér: stěna + strop

Exteriér: stěna + strop

Pro ruční zpracování

Jako finální omítka pro sanované vlhké zdivo.

K aplikaci na jádrovou omítku v rámci sanačního systému Cemix.

Jemná struktura: 0,7 mm pro hladkou povrchovou úpravu.

Vysoce prodyšný.

Snadno zpracovatelný díky ideálnímu složení velikostí zrn.



Oblast použití

Pro štukovou úpravu vlhkých stěn. Pro konečnou úpravu sanačních omítek.

EN Norma

EN998-1, CS II, GP, Wc1

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY



Teplota pro zpracování °C (min.):

5

Teplota pro zpracování °C (max.):

30

Podmínky pro zpracování

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

Vhodný podklad jsou porovité otevřené sanační omítky Cemix. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnejte vhodnými materiály Cemix a nechte vyschnout a vyžrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody



Spotřeba vody/kg (min.)

0.22

Spotřeba vody/kg (max.)

0.28

Míchání



Doba míchání v min.

5

Rychlost otáčky/min.

800

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Uhladte do požadované roviny ve vrstvě 1,5 až 2 násobku zrna.. Po zavadnutí omítky plochu ztočte filcovým nebo molitanovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Omítko tvoří podkladní vrstvu pro nátěry Cemix. Ve větším prostředí nesmí omítko zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřeno (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy



Minimální tloušťka vrstvy v mm

2.5

Spotřeba



Spotřeba od:

1.25

Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m2/mm

Zpracovatelnost v min.



120

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umýt vodou. Zaschlé zbytky očistit mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna	0,7mm
Počet zmrazovacích cyklů	10
Maximální kapilární absorpce vody	W2
Pevnost v tlaku 28 dní v N/mm ²	5
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm ²	0.2
Tepelná vodivost v W(m.K)	0.42
Faktor difuze vodních par μ	15
Hustota Kg/m ³	1250
Hustota zatvrdlé malty Kg/m ³ od	1200

VARIANTY PRODUKTŮ

Pro trhy

CZ/SK/AT

Netto hmotnost Kg

25

Druh balení

Pytel

GTIN (EAN)

9005561100368

Množství na paletě

48

Hmotnost na paletě Kg

1200

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování



Skladovatelnost

24

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

PE

Podmínky skladování

Uchovejte v suchu, Sladování v originálních uzavřených obalech

Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.

Likvidace materiálu

Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.
Nespotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.
Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

Právní upozornění

Rádi bychom zdůraznili, že údaje byly stanoveny v laboratoři nebo v praxi jako orientační hodnoty. Tyto údaje jsou v zásadě nezávazné a představují pouze informace, které slouží jako obecné údaje o výrobku a pokyny pro zpracování/aplikaci. Vzhledem k různorodosti příslušných pracovních podmínek, používaných materiálů a podmínek na staveništi není samozřejmě možné postihnout všechny jednotlivé případy. Proto doporučujeme našim zákazníkům, aby si prováděli vzorky materiálu a v případě pochybností si vyžádali informace od našich technických zástupců.
Technické rady nebo informace, i když jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, jsou ve všech případech nezávazné, s výjimkou případů, kdy byla výslovně písemně zaručena specifická vhodnost nebo vlastnost pro smluvně definovaný účel.
Jinak platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.
Když je zveřejněno nové vydání technického listu, nahrazuje toto nové vydání předchozí technický list.